

Pintura acrílica al agua para piscinas Azul Nazza

DESCRIPCIÓN:

Pintura lisa acrílica concebida para encontrarse sumergida en el agua, con buena resistencia al agua dulce y a los productos de limpieza de piscinas

USOS Y CARACTERÍSTICAS:

- Excelente impermeabilidad.
- Buena adherencia.
- Color sólido.
- Para pintar paredes y suelos de piscinas de exterior o interior
- Como recubrimiento de protección interior para depósitos (no para uso alimentario).

ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES:

Naturaleza

Copolímero acrílico en emulsión

Acabado

Semi-mate

Color

Azul y cualquier color bajo pedido mínimo.

Rendimiento teórico

8-9 m²/lt y mano, según rugosidad de la superficie

Densidad

1.20 ± 0.05

Relación Pigmento/Resina

1.4 ± 0,05 en volumen

Materia no volátil

35,9% ± 1

Volumen de sólidos

19,4% ± 1

Secado

1 hora

Repintado

6 horas

APLICACIONES:

Para todo tipo de piscinas de sustrato mineral porosas o pintadas con producto de la misma naturaleza. Otras situaciones análogas se deben consultar.

MODO DE EMPLEO:

Importante: La adherencia de **Pintura Acrílica Piscinas al Agua** depende, entre otros, de la impermeabilidad de las paredes al agua de lluvia o de riegos, la cual no debe penetrar en la obra alcanzando la capa de pintura, puesto que puede provocar ampollas y desprendimiento de la misma.

Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas: En piscinas nuevas de hormigón, debe estar completamente fraguado y toda la humedad eliminada. Antes de pintar, tratar la superficie con desincrustante, enjuagar a fondo y dejar secar. Si la superficie fuera demasiado lisa, el tratamiento será con ácido clorhídrico al 10-15%, (para preservar la seguridad se recomienda el uso de equipos de protección individual). Se deja secar.

Repintado: Si se advierte la presencia de mohos o deposiciones calcáreas, deben ser eliminadas con un producto a base de fosfato trisódico o hipoclorito. Dejar secar apropiadamente. La pintura sobre la cual se pinta debe ser de la misma naturaleza. Si se encuentra en buen estado, se hace una prueba de pintado, procediendo de la siguiente manera: Se pinta una superficie pequeña, se espera un tiempo prudente (30-45 min) y si no existe ampollas, se pinta el resto del soporte. Si por el contrario la pintura anterior no se encontrase en buen estado, esta debería ser eliminada por completo, limpiar la superficie y proceder como si fuese nueva.

Aplicación del producto.

- Remover el contenido del envase, asegurando la homogeneización del producto antes de ser usado.
- Aplicar una primera mano de **Pintura Acrílica Piscinas al Agua** diluyendo con un 5% de agua.
- Respetando el tiempo de repintado, proceder con la aplicación de la segunda mano sin dilución.
- Se debe tener en cuenta que los espesores de cada mano deben ser de 30-40 micras secas, si se aplica una cantidad mayor o menor pueden cambiar las características del producto.
- Limpiar los útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

Pintura acrílica al agua para piscinas Azul Nazza

Consejos de aplicación: Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Diluir el producto en función de la porosidad del soporte en la primera capa. Debe comprobarse la adherencia entre manos de la pintura sobre pinturas viejas, ya que la adherencia entre manos puede ser superior que la adherencia sobre pinturas antiguas, no pudiendo Eurotex garantizar el estado de anteriores capas y comportamiento de las nuevas capas sobre la antigua

PRECAUCIONES:

- No aplicar a pleno sol, cuando se prevean lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío. La temperatura ambiente y de la superficie, debe estar comprendida entre 5 y 30°C. No sobrepasar la temperatura límite indicada.
- Una vez pintada la superficie de la piscina, ésta no debe llenarse de agua hasta transcurridos 8 días.
- Los productos utilizados para el tratamiento de agua de piscinas, pueden provocar la degradación o pérdida de color de la capa de pintura. Por ello, el nivel de cloro y pH deben encontrarse en todo momento en los parámetros establecidos en el Real Decreto 742/2013, en el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
- No depositar pastillas de cloro directamente sobre la superficie pintada, ya que podrían provocar la decoloración y el deterioro de la zona.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 12 meses.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

No verter residuos a la red general de evacuación de aguas.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.